

Hammerite Direct to Galvanized

Juni 2010



Produktbeskrivelse

Hammerite Direct to Galvanized indeholder både grundmaling/metalprimer samt dækfarve, og er specielt fremstillet til at kunne anvendes direkte på metal så det ikke rustet, fx. rustfrit stål, aluminium, kobber, messing og zink/galvaniseret jern.

Brugervejledning

Fjern løs maling og rust med stålbørste og slib overfladen med slibepapir korn 280. Affedt overfladen med rensbenzin. Omrør malingen grundigt før brug. Omrør malingen grundigt før brug..

Behandling

Påfør et jævnt tykt lag. Påføring af endnu et lag kan være nødvendigt for at sikre en glat og jævn overflade. Det andet lag kan påføres efter ca. 6 timer. Ideelle temperaturer for malearbejdet er mellem +8 og +25° C. Malearbejdet bør ikke udføres, hvis temperaturen er under 8 ° C.

Tekniske data

Binder: alkydharpiks
Glans: 90 (sort og hvid)
Color Materials: 14 m² / liter
Anbefalet lagtykkelse: 100µm min Våd / Tør min 50µm
Overfladetør: 4 timer (ved 20 ° C)
Genmalingstør: Efter 6 timer (ved 20 ° C)
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 ° C)
Temperaturbestandighed: -20 ° C til 150 ° C (80 ° C kontinuerligt)
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet emballage
Emballage: 750 ml
Farver: Sort, hvid, sølv
Rengøring af værktøj: Hammerite penselrens og fortynder
Opbevaring: Tørt og ventileret. Beskyttet mod frost og stærkt sollys.
Tom emballage: Afleveres til den kommunale modtageordning
MAL-kode: 3-1
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 499 g/l VOC.