



www.hammerite.dk

Hammerite Hammer Effect

Juni 2010

Produktbeskrivelse

Med Hammerite, kan du male direkte på rust overalt i hjemmet, i haven og bilen, hvor der er nogle metalgenstande, der behøver beskyttelse mod rust. Den bedste beskyttelse, får du, når du bruger Hammerite på nyt metal. Du får et smukt emalje-lignende overflade med indbygget korrosionsbeskyttelse, en overflade, der holder i mange år. Hammerite Hammer Effect kan modstå påvirkning af forskellige kemikalier, såsom benzin og diesel.

Brugsvejledning

Fjern løs maling og rust med stålbørste og slib overfladen med slibepapir korn 280. Affedt overfladen med rens benzin. Omrør malingen grundigt før brug.

BEMÆRK! Ikke-jernholdige metaller og legeringer, såsom aluminium, zink og galvaniseret skal først være grundet med Hammerite Special Metals Primer for optimal vedhæftning.

Behandling

Brug en bred pensel og dæk overfladen hurtigt. Påfør mindst to lag. Sandblæste flader kræver mindst 1-2 ekstra lag. Skarpe kanter, "Sirlige" jern detaljer, hjørner og lodrette flader bør males 2-3 gange. Det andet lag kan males efter 4 timer. Ideelle temperatur for malearbejdet er mellem +8 og +25° C. Malearbejdet bør ikke udføres, hvis temperaturen er under 8 ° C.



Tekniske data

Binder: alkydharpiks
Glans: 90
Rækkeevne: ca. 10 m² / liter
Anbefalet lagtykkelse: 200µm min Våd / Tør min 100µm
Overfladetør: 2 timer (ved 20 ° C)
Genmalingstør: Efter 4 timer (ved 20 ° C)
Temperaturbestandighed: -20 ° C til 150 ° C (80 ° C kontinuerligt)
Salttågetest: > 1000 timer (ASTM B117 1973)
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet emballage
Emballage: 250 ml, 750 ml
Farver: Sort, sølv, White, Dark Blue, Dark Green, Red, Gray, Light Blue, Light Green, Gold
Rengøring af værktøj: Hammerite penselrens og fortynder
Opbevaring: Tørt og ventileret. Beskyttet mod frost og stærkt sollys.
Tom emballage: Afleveres til den kommunale modtageordning
MAL-kode: 2-1
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 499 g/l VOC.

BEMÆRK! Da malingen indeholder silikone, kan den ikke overmales med andre malinger.



De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.